

TEKNOMOSAICO

Mutina

colours

sizes

technical features

packing

MU
TIN
A[®]



TEKNOMOSAICO / sizes

design Mutina - 2001


production artisanal

material tessere di gres porcellanato ad impasto
omogeneo, pressate singolarmente e montate su rete
homogeneous porcelain stoneware tesserae obtained by pressing and fixed on net

thickness 8mm

*misure nominali - nominal sizes

1,6-3,6



1,6-3,6 su rete 30-30
* $\frac{5}{8}$ "-1 $\frac{3}{8}$ " net *12"-12"


2-10




2-10 su rete 30-30
* $\frac{3}{4}$ "-4" net *12"-12"

TEKNOMOSAICO / colours

teknomosaico 1,6-3,6 bianco teknomosaico 1,6-3,6 cemento teknomosaico 1,6-3,6 cenere teknomosaico 1,6-3,6 black teknomosaico 1,6-3,6 fango




teknomosaico 2-10 bianco teknomosaico 2-10 cemento teknomosaico 2-10 cenere teknomosaico 2-10 black teknomosaico 2-10 fango



TEKNOMOSAICO / technical features and packing

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required	teknomosaico
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	$E \leq 0,5\%$	0,07%
ASTM C373			0,07%
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484		unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibil no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650		unaffected	unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stains resistance	classe 3 min.	classe 5

formato	pz-mq pcs-sqm	pz-scat. pcs-box	mq-scat. sqm-box	scat.pal. box-pal.	kg-scat. kg-box	kg-pal. kg-pal.	mq-pal sqms-pal
30-30	11,11	11	0,99	42	13,96	587	41,58

 V1
variazione uniforme
uniform variation

MUTINA.IT

Follow us on

